

Vertimas iš rusų kalbos

Įmonė: UAB "RU NPP AGRINOL"

Kokybės pasas Nr. 17886, 19.10.2015

Grafitinis tepalas

GOST 3333-80 1-3

Garantinis saugojimo terminas – 5 metai nuo pagaminimo datos.

Krovinio gavėjas: UAB "Apsaga"

Rodikliai	Norma	Faktiškai				Bandymų metodas
		Partijos Nr.				
		69				
1. Išvaizda	Vienarūšis tepalas tamsiai rudos - juodos spalvos	Atitinka				4.2
2. Lašėjimo temperatūra °C, ne mažiau	77	98				GOST 6793
3. Penetracija prie 25°C maišant (60 dvigubų taktų) mm 10 ⁻⁴ , nemažiau	250	310				GOST 5346 (metodas V)
4. Bandymai korozijai ant plieno plokščių markė 40 arba 45, arba 50 GOST 1050-74	Atlaiko	Atlaiko				GOST 9.080
5. Koloidinis stabilumas, %, išsiskyrusio tepalo, ne daugiau	5	4,1				GOST 7142
6. Vandens kiekis, %, ne daugiau	3	1,8				GOST 2477
7. Atsparumo ribos prie 50°C Pa(g/cm ²), ne mažiau	100(1,0)	100(1,0)				GOST 7143 metodas V
8. Efektyviausias klampumas prie 0°C ir vidutinis deformacijos gradientas 10 c ⁻¹ , Pa-c, ne daugiau	100(1000)	94(940)				GOST 7163

Išvada: produktas atitinka GOST 3333-80 1-3 reikalavimus.

Vertė Dalia Vaičėnaitė
Vilniaus g., 123,
Šiauliai

