



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
**CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

Data: 2015 11 20	
SCT DOT 4	
PRODUCT DESIGNATION Produkto klasifikacija	SAE J 1703 ISO 4925, FMVSS 166 DOT 4
Control Item Kokybės rodikliai	Results Rezultatai
Appearance and odor Išvaizda ir kvapas	Uniform transparent liquid from colorless to light-brown without sediment, slight opalescence is permissible. Vientisas skaidrus skystis nuo bespalvės iki šviesiai rudos spalvos, be nuosėdų, šiek tiek yra leistina opalescensija
Boiling point at 101,3kPa, °C, min Virimo temperatūra, esant slėgiui 101,3 kPa, °C ne žemesnė	235
Wet boiling point at 101,3kPa, °C, min Virimo temperatūra drėgno, esant slėgiui 101,3 kPa, °C min.	150
Kinematic viscosity at 100 ±5 °C, min, cSt Kinematinis klampumas esant 100 (±5 °C), min, cSt	1,5
Viscosity at -30±1 °C, max, cSt Klampumas esant -30(±1 °C), max, cSt	1800
Stability at high temperatures, °C, max Stabilumas aukštoje temperatūroje °C, max	3
Effect on rubber: Poveikis gumai:	
Rubber volume change: Gumos apimties kaita:	
Type 7-2464 at (70±2), °C, %, max	10
Type 51-1524 at (125±2), °C, %, max	10
PH index PH indeksas	7.0-11.5
Interaction with metals at (100±2) °C within (120±2) hrs Metal strip weight change, mg/cm <sup>2</sup> , max: Sąveika su metalais esant (100 ± 2) °C temperatūroje per (120 ± 2) valandas	
Metalo juostelės svorio pokytis, mg/cm <sup>2</sup> , maks	
Tinned iron Geležis padengta alavu	0,2
Steel Plienas	0,2
Aluminium alloy Aliuminio lydinys	0,1
Cast iron Ketus	0,2
Brass Žalvaris	0,4
Copper Varis	0,4
Appearance of metal strips Metalinių plokštelių išvaizda	Absence of any macroscopic pitted or roughened signs of corrosion, absence of crystal dropouts. Be korozijos žymių ir kristalų
Brake fluid state Stabdžių skysčio būseną	Absence of any blobs or crystals on the strips and vessel walls. Darkening is permissible Nėra kristalų ant plokštelių ir indo sienelių Patamsėjimas yra leistinas
pH index after test pH indeksas atlikus testą	7,0-11,5

<p>Compatibility with water: Suderinamumas su vandeniu:</p> <p>At (40±1) °C within (24±2) hrs Appearance išvaizda bubble flow time, s, max Burbulo susidarymo laikas, s, maks.</p> <p>At (60±2) °C within (24±2) hrs Appearance išvaizda</p>	<p>Transparent liquid without layering and sediment, slight opalescence is permissible Skaidrus skystis neišsisluokniavęs, be nuosėdų 10</p> <p>Transparent liquid without layering and sediment, slight opalescence is permissible Skaidrus skystis neišsisluokniavęs, be nuosėdų Ledižiama opalescensija</p>
<p>Mechanical impurities Mechaninių priemaišų</p>	<p>None Nėra</p>

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaite

**UAB "SCT LUBRICANTS"**

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT