



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2021 01 27	
MANNOL WR-2 Long Term Grease	
	DIN 51502 KP2K-30 NLGI 2
Kokybės rodikliai Control Item	Tipiniai duomenys
Išvaizda Appearance	gelsvos spalvos vientisas kremas uniform yellow ointment
Penetracija (1/10 mm) Worked cone penetration(1/10mm)	270
Lašėjimo temperatūra, °C, Dropping point, °C	188
Darbinė temperatūra °C,	-30 iki +120
Alyvos atskirimas(100 °C, 24h)% Oil Separation (100 °C, 24h)%	1.9
Korozija(T2vario plokštelė, 100 °C,24h) Corrosion (T2 Copper strip, 100 °C,24h)	Varinė plokštelė nepajuodavo ir nepažaliavo No black or green Appers on sheet Copper
Užsitęsusi penetracija 10 <sup>5</sup> kartų ilgiau Polonged worked penetration for10 <sup>5</sup> times	278
Išgaravimo nuostoliai(99 °C,22h) % Evaporation Loss(99 °C,22h) %	0.454
Purvo dalelės(mikroskopu), dalelės/cm <sup>3</sup> Dirty particle(by microscope) piece/cm <sup>3</sup>	
apie 10um	1320
apie 25um	320
apie 75 um	40
apie 125 um	0
Oksidacinis stabilumas(99 °C, 100 h,0,760 Mpa) Oxidation stability (99 °C, 100 h,0,760 Mpa)	0,03
Antikorozinės savybės(52 °C, 48h), laipsniai Anti-corrosive properties(52 °C, 48h), grade	1
Klampumas (-15 °C, 10S <sup>-1</sup> ) Pa,S Similar Viscosity (-15 °C, 10S <sup>-1</sup> ) Pa,S	842
Klampumas @40 °C(cSt) Viscosity @40 °C(cSt)	185

Duomenys paimti iš gamintojo sertifikato

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT