

Kompanija "Slavneft", Rusija PASAS Nr.90  
 Kompresorinė alyva KS-19p (A) TY 38.401-58-243-99  
 Pagaminimo data 2010 06 04

Eil. Nr.	Rodikliai, matavimo vienetai	Norma	Faktiniai
1.	Kinematinis klampumas prie 100 l.C, ne mažiau	19.00	24,09
2.	Klumpumo indeksas, ne mažiau	85	90
3.	Koksiškumas proc., ne daugiau	0.5	0.2
4.	Rūgštingumas, mg KOH 1 g tepalo, ne daugiau	0.02	nėra
5.	Stabilumas prieš rūgštingumą, proc., ne daugiau a) nuosėdų kiekis tepale, proc., po bandymo, ne daugiau b) lyg. skaičius, lyginant su švario tepalu, po bandymo, mg KOH 1 g tepalo, ne daugiau	nėra 0.50	nėra 0.43
6.	Peleningumas proc., ne daugiau	0.005	0.004
7.	Vandenyje tirpstančių rūgščių ir šarmų kiekis	nėra	nėra
8.	Selektinių tirpiklių kiekis	nėra	nėra
9.	Mechaninių priemaišų kiekis	nėra	nėra
10.	Vandens kiekis	nėra	nėra
11.	Sieros kiekis proc., ne daugiau	0,7	0,4
12.	Spalva CNT vienetais, ne daugiau	7.0	4,5
13.	Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje, C, ne žemesnė	260	270
14.	Stingimo temperatūra, C, ne aukšt.	-15	-15
15.	Bandymai korozijai ant švino plokštelės C1 arba C2 GOST 3778-77, g/kv.m, ne daugiau	10.0	0,25
16.	Polinkis lako susidarymui prie 200 l.C laike 30 min. proc., ne daugiau	3.5	0.79
17.	Tankis prie 20 l C, g/kub.cm, ne daugiau	0.905	0.894

Gamintojas garantuoja kokybę penkeriems metams nuo pagaminimo, laikantis transportavimo ir laikymo sąlygų.

Laboratorijos viršininkas (parašas)  
 Budintis chemikas (parašas)

Paso išdavimo data 2010 06 10

Vertė Dalia Vaičėnaitė  
 Vilniaus 123,  
 Šiauliai

*pc* *pasas 0043882*



Tepalų prekybos  
 vadovas  
**Tomas Pranskaitis**