

Vertimas iš rusų kalbos

Įmonė: UAB "RU NPP AGRINOL"

Kokybės pasas Nr. 14890, 13.07.2015

Tepalas LITOL - 24

GOST 21150-87

Garantinis saugojimo terminas – 5 metai nuo pagaminimo datos.

Krovinio gavėjas: UAB "Apsaga"

Rodikliai	Norma	Faktiškai		Bandymų metodas
		Partijai Nr.		
		141	160	
		06.2015	07.2015	
1. Išvaizda	Vienarūšis tepalas šviesiai geltonos – rudos spalvos	Atitinka	Atitinka	3,2
2. Lašėjimo temperatūra °C , ne mažiau	185	203	205	GOST 6793
3. Penetracija prie 25°C maišant mm ⁻¹ ,	220-250	250	240	GOST 5346 (metodas V)
4. Klampumas Pa-c(P) - prie -20°C ir vidutinis deformacijos gradientas 10 c ⁻¹ , ne daugiau - prie 0°C ir vidutinis deformacijos gradientas 10 c ⁻¹ , ne daugiau - prie 50°C ir vidutinis deformacijos gradientas 100 c ⁻¹ , ne mažiau	650(6500) 280(2800) 8(80)	646 (6460) 263 (2630) 12(120)	633 (6330) 263 (2630) 12 (120)	GOST 7163
5. Atsparumo ribos Pa(gs/cm ²) esant 20 °C esant 80 °C , ne mažiau	500-1000 (5,0-10,0) 200 (2,0)	880 (8,8) 300 (3,0)	840 (8,4) 490 (3,9)	GOST 7143 metodas B
6. Koloidinis stabilumas, %, išsiskyrusio tepalo, ne daugiau Vandens kiekis, %, ne daugiau	12	9,45	11,7	GOST 7142
7. Korozijos poveikis metalui	Išlaiko	Išlaiko	Išlaiko	GOST 9.080
8. Garavimas prie 120°C kas valandą, %, ne daugiau	6	1,9	1,52	GOST 9566
9. Laisvų šarmų kiekis NaOH, %,ne daugiau	0,1	0,029	0,02	GOST 67077
10. Vandens kiekis	nėra	Nėra	Nėra	GOST 2477
11. Mechaninių priemaišų kiekis, %, ne daugiau	0,05	0,024	0,021	GOST 6479
12. Charakteristika,band.4 rutulin. maš. prie(20±5)°C, ne mažiau - suvirinimo apkrovimas(R _z), H, - Kritinis apkrovimas(R _{kr})H - Šiurkštumo indeksas(I _z)	1410(141) 630(63) 28	1470 657 28	1468 630 31	GOST 9490
13. Gumos išbrinkimas,tipas 26-44, % apimties pasikeitimas stiprumo pasikeitimas	± 8 ± 8	-4,6 5,4	-5 4,8	3.6

Išvada: produktas atitinka GOST 21150-87 reikalavimus.

Vertė Dalia Vaičėnaitė
Vilniaus g., 123,
Šiauliai

