Vertimas iš rusų kalbos
Įmonė: UAB “RU NPP AGRINOL”
Kokybės pasas Nr. 14894, 13.07.2015
Tepalas Agrinol Solidol Ž-2
TY Y 30802090.001-2000 Nr. 1-5
Garantinis saugojimo terminas – 3 metai nuo pagaminimo datos.
Krovinio gavėjas: UAB “Apsaga”

Rodikliai	Norma		Faktiškai Agrinol Solidolas Ž-2 Partijai Nr.		Bandymų metodas
	Agrinol Solidolas Ž-1	Agrinol Solidolas Ž-2	67 05.2015	91 06.2015	
1. Išvaizda	Vienarūšis tepalas šviesiai geltonos – tamsiai rudos spalvos		Atitinka	Atitinka	GSTU 38.001
2. Lašėjimo temperatūra °C , ne mažiau	90	93	99	97	GOST 6793
3. Penetracija prie 25°C maišant (60 dvigubų taktų) mm 10^{-4},	295-350	230-300	255	270	GOST 5346 (metodas V
4. Atsparumo ribos prie 50°C Pa(gs/cm^2), ne mažiau	120	150	230	260	GOST 7143 Metodas B
5. Efektyviausias klampumas prie 0°C ir vidutinis deformacijos gradientas 10 c^{-1}, Pa-c, ne daugiau	260	330	303	303	GOST 7163
6. Koloidinis stabilumas, %, išsiskyrusio tepalo, ne daugiau	12	11	3,82	5,45	GOST 7142
7. Atsparumas oksidacijai, mg KOH/g, ne daugiau	7	7	1,7	1,7	GOST 5734
8. Kiekis, ne daugiau 8.1. Vandens kiekis, %, 8.2. Mechaninių priemaišų kiekis, netirpstantis HCl, % 8.3. Laisvųjų šarmų kiekis NaOH, % 8.4. Laisvųjų rūgščių kiekis, mg KOH/g	 2,5 nėra 0,2 0,8	 2,5 nėra 0,2 1,0	 1,2 nėra 0,03 nėra	 0,6 nėra 0,08 nėra	 GOST 2477 GOST 6479 GOST 6707 GOST 6707
9. Mechaninis stabilumas % - irimo indeksas %. Ne daugiau - atsistatymo indeksas, 1 dienos laikotarpyje, %	 65 ±50	 65 ±50	 59 48	 59 48	 GOST 19295
10. Korozijos poveikis metalui	Išlaiko		Išlaiko	Išlaiko	GOST 9.080

Išvada: produktas atitinka TU U 30802090.001-2000 Nr. 1-5 reikalavimus.

Vertė Dalia Vaičėnaitė
Vilniaus g., 123,
Šiauliai

LIETUVOS RESPUBLIKA ŠIAULIAI Dalios Vaičėnaitės 1 VERTIMŲ BIURAS "KALBŲ SPEKTRAS" TRANSLATIONS BUREAU REPUBLIC OF LITHUANIA