KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2015 01 23	
MP-2 Universal grease	
Kokybės rodikliai Control Item	NLGI 2; DIN 51502 - K2K-30 Meets: MB 267
Išvaizda Appearance	gelsvos spalvos vientisas kremas uniform yellow ointment
Penetracija (1/10 mm) Worked cone penetration(1/10mm)	279
Lašėjimo temperatūra, ^{o}C, Dropping point, ^{o}C	Ne mažesnė už 180 ^{o}C, >180 ^{o}C,
Alyvos atskirimas(100 ^{o}C, 24h)% Oil Separation (100 ^{o}C, 24h)%	3.6
Korozija(T2vario plokštelė, 100 ^{o}C,24h) Corrosion (T2 Copper strip, 100 ^{o}C,24h)	Varinė plokštelė nepajuodavo ir nepažaliavo No black or green Appers on sheet Copper
Užsitęsusi penetracija 10^{5} kartų ilgiau Polonged worked penetration for10^{5} times	301
Išgaravimo nuostoliai(99 ^{o}C,22h) % Evaporation Loss(99 ^{o}C,22h) %	0,6
Purvo dalelės(mikroskopu), dalelės/cm3 Dirty particle(by microscope) piece/cm3 apie 10um apie 25um apie 75 um apie 125 um	 1320 320 40 0
Oksidacinis stabilumas(99 ^{o}C, 100 h,0,760 Mpa) Oxidation stability (99 ^{o}C, 100 h,0,760 Mpa)	0,03
Antikorozinės savybės(52 ^{o}C, 48h), laipsniai Anti-corrosive properties(52 ^{o}C, 48h), grade	1

Duomenys paimti iš gamintojo sertifikato

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT